

CARMYROX EG-10 A & EG-10 B ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ - ΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα με βάση τις εποξειδικές ρητίνες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ

Ειδικός εποξειδικός στόκος που κολλάει και ταυτόχρονα στοκάρει σχεδόν όλα τα υλικά εκτός Ρ.Ε και τεφλόν. Δεν επηρεάζεται από θάλασσα, διαλύτες και οξέα. Αντέχει από 120°C έως -20°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η κόλλα μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 12 μήνες στη θερμοκρασία των 20°C. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος και να προστατεύεται από το κρύο.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναμιγνύονται καλά EG-10A με EG-10B σε αναλογία 1 : 1 μέχρι το μίγμα να αποκτήσει ομοιόμορφο χρώμα. Καθαρίζονται καλά οι επιφάνειες. Προσοχή, στις μεταλλικές επιφάνειες η σκουριά και τα λάδια πρέπει να απομακρυνθούν.

Απλώστε στόκο με μία σπάτουλα και φέρτε σε επαφή τις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το έτοιμο μίγμα έχει διάρκεια έως 2 ώρες. Η μέγιστη δυνατή συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά από 12 έως 24 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΜΗ

Χρώμα εμφάνιση			EG-10A : λευκό EG-10B : ελαφρώς κίτρινο
Ιξώδες	(cps)	Brookfield viscometer at 20°C	> 200000
Συνολικά ενεργά συστατικά	(%)		100
Διάρκεια χρήσεως	(h)		2
Χρόνος σκλήρυνσης	(h)		12 - 24
Αντοχή σε νερό – οξέα - διαλύτες			Μέγιστη
Θερμοαντοχή	(°C)		120

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Θηρακον βασίζονται στη μέχρι το παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Θηρακον. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Θηρακον έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.