

Ασφαλτική μαστίχη

Ιδιότητες

Ασφαλτική σφραγιστική μαστίχη με εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση αρμών σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, για τη σφράγιση-γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών, για τη σφράγιση σε δύσκολα σημεία επικόλλησης των ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, συναρμογές, τελειώματα σε στηθαία κλπ.), καθώς και για επιδιορθώσεις σε ασφαλτικές στρώσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: παχύρρευστη κολλώδης
Απόχρωση: μαύρο
Ειδικό βάρος: 1,40 kg/l
Υπόλειμμα απόσταξης: 80-85%

Καθαρισμός των εργαλείων:
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με βενζίνη ή διαλύτη, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Τρόπος χρήσης

Η μαστίχη ISOMAC εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ. Σε οριζόντιους αρμούς με μεγάλο μήκος μπορεί να αραιωθεί με βενζίνη και να εφαρμοστεί με έγχυση από το δοχείο.

Η μαστίχη αρχίζει να πήζει μετά από 24 ώρες. Η απώλεια όγκου, που μπορεί να παρατηρηθεί λόγω της εξάτμισης των διαλυτών, συμπληρώνεται με το ίδιο υλικό την επομένη της αρχικής εφαρμογής.

Κατανάλωση

1,2-1,3 kg/l.

Συσκευασία

Δοχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευμένους από την υγρασία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Δ είναι 350 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAC έχει μέγιστη περιεκτικότητα 350 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr