

Έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για γρήγορα γεμίσματα

Ιδιότητες

Ετοιμόχρηστος, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για γρήγορα γεμίσματα οπών και ρωγμών με ένα μόνο πέραςμα. Επιδέχεται βαφή σε 30 λεπτά.

Πεδία εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ., σε πάχος έως 5 cm. Δε ρηγματώνει και δε χρειάζεται τρίψιμο. Είναι κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση:	Λευκό
Πυκνότητα:	0,36 kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +30°C
Δυνατότητα βαφής:	μετά από 30 min

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Οι ρωγμές καθαρίζονται και αδειάζονται. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Πριν την εφαρμογή το υλικό αναδεύεται καλά μέχρι να προκύψει ένα παχύρευστο μίγμα.

2. Εφαρμογή

Ο στόκος τοποθετείται με σπάτουλα στο επιθυμητό σημείο και πιέζεται μέχρι την πλήρωση του κενού. Η επιφάνεια λειαίνεται με μία σπάτουλα. Μετά από 30 περίπου λεπτά και αφού στεγνώσει η επιφάνεια, μπορεί να ακολουθήσει η βαφή της.

Συσκευασία

Δοχεία 0,5 lit, 1 lit και 5 lit.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν FAST-COVER έχει μέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net